

77B Aspersión de Pintura, Solventes y Agroquímicos



77B Aspersión de Pintura, Solventes y Agroquímicos

Recomendada para usarse en: Conducción de solvente, pinturas en aerosol, acetona, benceno, thinner, aguarrás y agroquímicos: muy ligera y resistente al aceite. **No es recomendable para ácidos.**

Recomendada para la Industria:

- Agrícola
- Química y petroquímica
- Maderera y Papelera
- Petróleo

Construcción: Trenzado Vertical.

Tubo: Tipo Z (Nylon flexible) Alta resistencia al los productos químicos oxidantes.

Refuerzo: Trenzada con fibras de textil sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación.

Cubierta: Tipo C2 (Nitrilo Modificado), color negro, resistente a la gasolina al aceite, grasas, intemperie ozono y a la abrasión.

Temperatura: Para servicio normal es de -18°C a +66°C (0°F a 151°F)

Presentación:
1/4 Carretes de 250 metros de longitud. Máximo 3 tramos. Longitud mínima de tramo 16 metros.
3/8 Carretes de 180 metros de longitud. Máximo 3 tramos. Longitud mínima de tramo 16 metros.
1/2 Carretes de 214 metros de longitud. Máximo 4 tramos. Longitud mínima de tramo 7 metros.

Identificación: Gates 77B 6.3mm PT 35.1kg/cm² Hecho en México

Normas que cubre: Interna Gates

Opciones: Diámetro interior de 5/16" y 3/4" como O.P. de importación

Código	Diámetro Interior		Diámetro Exterior		Presión		Succión		Rad. mín. curvatura		Peso por metro		Longitud
	mm	plg.	mm	plg.	kg/cm ²	psi	mm Hg	plg Hg	mm	plg.	kg/m	lb/ft	m
32770050	6.4	1/4	13.5	0.530	35.1	500	762	30	76	3	0.134	0.090	250
32770290	9.5	3/8	17.0	0.670	35.1	500	762	30	76	3	0.209	0.140	180
32770008	12.7	1/2	22.1	0.870	52.7	750	635	25	127	5	0.343	0.230	214

Debido a las constantes mejoras que realiza, Gates se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.